

COLORIA PIHAPIIRIN METALLIMAALI

Tuote	Vesiohenteinen, erikoisakrylaatti-sideaineinen metallimaali ulos. Ruosteenestopigmentoitu.
Käyttökohteet	Coloria Pihapiirin Metallimaali sopii sekä uusille että aikaisemmin maalatuille metallipinnoille. Myös teollisesti muovipinnoitetut metallipinnat. Matto- ja kuivaustelineet, valaisinpylväät, palotikkaat, ikkunapellit, syöksytorvet jne. Uudet rautapinnat pohjustetaan ruosteenestopohjamaalilla.
Korroosion suoja	Coloria Pihapiirin Metallimaali sisältää tehokkaasti korroosiota ehkäisevää ruosteenestopigmenttiä.
Koodi	800 (A), 803 (C)
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 441, 442, 443, 446 ja 448. (MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 39.9).
Kiiltoryhmä	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Tiheys	n. 0,94 kg/litra
Riittoisuus	Maalauksessa riittoisuus on n. 6-10 m ² /litra.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 tilavuus-%
Kuivumisaika	Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi vasta seuraavana päivänä.
Värisävy	Coloria Pihapiirin Metallimaalista saadaan kaikki yleisimmät Suomessa myytävät värikarttojen sävyt.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Lämmönkesto	85-90 C°
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen *Huoltomaalaus:* Kaavi ja harjaa teräsharjalla kaikki irtoava maali pois. Poista paksut halkeilleet maalipinnat mieluiten kokonaan. Pinnat pestään joko ammoniakki- tai pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Mahdollisista ruostuneista kohdista ruoste on poistettava kokonaan; nämä kohdat pohjustetaan soveltuvalla ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaamaton pinta: Maalaa uusi sinkitty pinta aikaisintaan seuraavana vuonna asennuksesta. Puhdista pinta mahdollisesta ruosteesta, liasta ja irtoavasta aineksesta kaapien ja teräsharjalla hangaten. (Kts. kohta huoltomaalaus soveltuvin osin.) Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta tartunnan varmistamiseksi.

Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Kuiva ja hyvin puhdistettu alusta maalataan 1-2 kertaa Pihapiirin Metallimaalilla.

Maalausolosuhteet Parhaat olosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on yli +10 C° ja ilman kosteusprosentti alle 80 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta. Mikäli maalattu pinta kuivuu liian nopeasti, voidaan maalin sivelyaikaa pidentää jonkin verran ohentamalla maalia vedellä 5-10 %.

Työtapa Suositeltavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus siveltimellä, jolloin saadaan paras tartunta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Sisältää sinkkifosfaattia. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/d) 130g/l (2010).

Coloria Pihapiirin Metallimaali sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.