



TUOTESELOSTE / DATABLAD

LAKKAPÄÄ NORDIC TALOMAALI

Korkealuokkainen vesiohenteinen kiiltävä akrylaattimaali ulkokäyttöön. Tuote on tarkoitettu höylätylle, hieno- ja karkeasahatulle puulle. Soveltuu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille puujulkisivuille.

MAALAUS: *Aikaisemmin maalatut pinnat:* Vanha irtoava maali kaavitaan ja harjataan pois. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Pinta pestään pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti. Mahdolliset homehtuneet pinnat puhdistetaan homepesulla käyttöohjeen mukaan.

Maalaamaton puupinta: Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista pihka oksakohdista ja käsittele oksat oksalakalla. Suojaa naulankannat ruosteenestomaalilla. Pohjamaalina voidaan käyttää Lakkapää Ulkopohjamaalia tai vastaavaa.

Maalaus tulee suorittaa kahteen kertaan.

MAALAUSOLOSUHTEET: Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %, puun kosteuspitoisuuden alle 18 % ja lämpötilan yli +10 C°.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä pyyhkimällä ja sen jälkeen ne pestään vedellä ja saippualla.

KUIVUMINEN: Sateen kestävä muutamassa tunnissa. Pintamaalaus suositellaan suoritettavaksi seuraavana päivänä.

RIITTOISUUS: Pohjamaalaus n. 5-6 m²/litra, pintamaalaus 6-8 m²/litra pinnasta riippuen.

OHENNE: Vesi.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ: 35 RT-luokitus.

KIILTORYHMÄ: 2 RT-luokitus, kiiltävä.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY: Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

LAKKAPÄÄ NORDIC FASADFÄRG

Högklassig vattenburen blank akrylatfärg för utomhusbruk. Hyvlade, fin- och grovsågade träytor utomhus. Lakkapää Nordic Fasadfärg är avsedd för nya och tidigare målade ytor.

MÅLNING: *Tidigare målade ytor:* All gammal lössittande färg bör slipas bort. Borsta bort slipdammet.

Tvätta ytan med målartvätt och skölj väl. Möglade ytor tvättas med mögeltvätt.

Nya ytor: Borsta ytan väl. Ta bort kåda och bearbeta kvistpunkter med kvistlack och skydda spikhuvuden med rostskyddsfärg. Grundmåla med Lakkapää Utegrund eller motsvarande produkt.

Måla Lakkapää Nordic Fasadfärg två gånger.

MÅLNINGS FÖRHÅLLANDEN: Luftens relativa fuktighet bör vara under 80 %, trämateriallets fuktighetshalt under 18 % och temperaturen vid målning över +10 C°.

RENGÖRING AV ARBETSREDSKAPEN: Stryk bort färgen från arbetsredskapen och tvätta med vatten och tvål.

TORKTID: Tål regn efter 2 timmar. Övermålningsbar följande dag.

ÅTGÅNG: Vid grundmålning c. 5-6 m²/liter, vid övermålning 6-8 m²/liter beroende på ytan.

UTSPÄDES: Med vatten.

FÄRGMATERIALGRUPP: 35 RT-klassificering.

GLANSGRUPP: 2 RT-klassificering, blank.

Valmistaja/tillverkare:

Coloria Oy, Kaakkurintie 8, 37150 Nokia
puh. 010-289 9500 www.coloria.fi

KUN ON
MAALAUKSEN
AIKA 