



## TUOTESELOSTE / DATABLAD

### LAKKAPÄÄ TALOMAALI

---

Laadukas pellavaöljy akrylaattimaali ulkokäyttöön. Lakkapää Talomaali on tarkoitettu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille puujulkisivuille sekä sokkeleihin. Maalilla on erinomaiset säänkesto- ja tartuntaominaisuudet, mikä mahdollistaa sen käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja öljymaalien huoltomaalaukseen ulkona.

**MAALAUS:** *Aikaisemmin maalatut pinnat:* Vanha maalipinta kaavitaan ja harjataan irtoava maali pois. Poista paksut halkeilleet öljy- ja alkydimaalipinnat kokonaan. Pinta pestään pesuaineliuoksella ja huuhdotaan huolellisesti. Mahdolliset homehtuneet pinnat puhdistetaan homepesulla käyttöohjeen mukaan.

*Maalaamaton puupinta:* Puhdista puu liasta ja irtoavasta aineksesta harjalla. Poista pihka oksakohdista ja käsittele oksat oksalakalla. Suojaa naulankannat ruosteenestomaalilla. Pohjamaalina voidaan käyttää Lakkapää Ulkopohjamaalia tai vastaavaa tuotetta.

**MAALAUSOLOSUHTEET:** Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %, puun kosteuspitoisuuden alle 18 % ja lämpötilan yli +10 C°.

**TYÖVÄLINEIDEN PESU:** Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä pyyhkimällä ja sen jälkeen ne pestään vedellä ja saippualla.

**KUIVUMINEN:** Päällemaalattavissa seuraavana päivänä normaaliolosuhteissa.

**RIITTOISUUS:** 6-8 m<sup>2</sup>/litra.

**OHENNE:** Vesi.

**MAALAUSTARVIKERYHMÄ:** 35 RT-luokitus.

**KIILTORYHMÄ:** 4 RT-luokitus, puolihimmeä.

**YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:** Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

### LAKKAPÄÄ FASADFÄRG

---

Högklassig linoljeakrylatfärg för utomhusbruk. Lakkapää Fasadfärg är avsedd för nya och tidigare målade träbyggnader och socklar. Färgen har berömlig väderbeständighet och vidhäftning vilket möjliggör att måla på gamla olje- och latexfärgytor utomhus.

**MÅLNING:** *Tidigare målade ytor:* All gammal lössittande färg bör slipas bort. Borsta bort slipdammet.

*Tvätta ytan med målartvätt och skölj väl. Möglade ytor tvättas med mögeltvätt. Nya ytor:* Borsta ytan väl.

Ta bort kåda och bearbeta kvistpunkter med kvistlack och skydda spikhuvuden med rostskyddsfärg.

Grundmåla med Lakkapää Utegrund eller motsvarande produkt.

**MÅLNINGS FÖRHÅLLANDEN:** Luftens relativa fuktighet bör vara under 80 %, trämateriallets fuktighetshalt under 18 % och temperaturen vid målning över +10 C°.

**RENGÖRING AV ARBETSREDSKAPEN:** Stryk bort färgen från arbetsredskapen och tvätta med vatten och tvål.

**TORKNING:** Övermålningsbar följande dag under normala förhållanden.

**ÅTGÅNG:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**UTSPÄDES:** Med vatten.

**FÄRGMATERIALGRUPP:** 35 RT-klassificering.

**GLANSGRUPP:** 4 RT-klassificering, halvmatt.

---

#### Valmistaja/tillverkare:

Coloria Oy, Kaakkurintie 8, 37150 Nokia  
puh. 010-289 9500 [www.coloria.fi](http://www.coloria.fi)

KUN ON  
MAALAUKSEN  
AIKA 