

**COLORIA SAUNASUOJA**

Tuote	Vesiohenteinen akryylidispersio saunojen paneelipintojen suo- jaukseen lialta ja kosteudelta. Tuote ei muodosta liian tiivistä kal- voa vaan mahdollistaa saunassa paneelin hengittävyuden ja siten pehmeät löylyt. Kevyesti hyytelömäinen (tiksootrooppinen) koos- tumus helpottaa käsittelyä.
Käyttökohteet	Ensisijainen käyttötarkoitus on saunojen löyly- ja pesuhuoneiden katto- ja seinäpaneelien suojaus. Tuotetta voidaan myös käyttää erilaisten betonipintojen pölynsidonta-aineena sisätiloissa ja yleensäkin erilaisilla huokoisilla pinnoilla parantamaan vedenkes- tävyttä. Tuote ei sovellu saunan lauteiden käsittelyyn.  M1 - luokiteltu.
Koodi	553 (Väritön)
Maalaustuoteryhmä	161, 513 ja 961 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoaste:	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Tiheys	n. 1,0 kg/litra
Riittoisuus	n. 12 - 15 m <sup>2</sup> / litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	24 %
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva n. 30 min. Uusintakäsittely n. 1 - 2h. Viileissä ja kos- teissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.
Värisävy	Väritön perusaine. Voidaan sävyttää yleisimpien kuultavien väri- karttojen mukaan. Huom! Sävytys voi rikkoa tiksootropian.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Työtap	Sively (pensseli tai vaahtomuovisivellin), lasta tai ruiskutus
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen saunasuoja työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

## KÄYTTÖOHJEET

- Pinnan esikäsittely** Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta pinnasta tulee tasasävyinen. Myös välhionnat saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto. Aikaisemmin kuullotteella, saunasuojalla tms. käsitelty pinta tulisi hioa kevyesti tai poistaa kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Parhaaseen ja tasaisimpaan lopputulokseen päästään aina puhtaalla puupinnalla.
- Käsittely** Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi. Tee aina koekäsittely käsiteltävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Käsiteltäessä syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: saunasuojan määrästä, puun imukykyvystä ja käytettäväs- tä työvälineestä. Levitä tuote siveltimellä, sienellä tai lastalla yhteen kertaan. Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä käsittelykertaa, koska näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytulosta, toista käsittely. Huomioithan, että useammat käsittelykerrat saattavat nostaa lopullisen pinnan kiiltoastetta.
- Käsittelyolosuhteet** Lämpötila yli + 5 C° (tuote, pinta, ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
- Hoito-ohjeet** Saavuttaa lopullisen kovuutensa 3-4 viikossa olosuhteista, alustasta ja käsittelytavoista riippuen. Tänä aikana kovempaa kulutusta ja pesua tulisi välttää. Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristettulla siivousvälineellä, pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Huuhtelee pinta huolellisesti. Huomioi pesuaineen valmistajan ohjeet laimennuksesta ja käytöstä.
- Ympäristöhaittojen ehkäisy**
- Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Turvallisuus** Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/f) 130g/l (2010).  
 Coloria Saunasuoja sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.

### RAKENNUSMATERIAALILUOKITUKSEN MUKAISET EMISSIONMITTAUKSET (M1)

	Tulokset		RT raja-arvo	EU-LCI
TVOC [mg/m <sup>2</sup> h]	< 0,034		≤ 0,2	< 0,3
Yksittäisen orgaanisen yhdisteen emissio (VOC) [mg/m <sup>3</sup> ]	≤ EU-LCI		≤ EU-LCI	< 0,06 *
Formaldehydin emissio [mg/m <sup>2</sup> h]	< 0,002		≤ 0,05	
Ammoniakin emissio [mg/m <sup>2</sup> h]	< 0,002		≤ 0,03	
Yksittäisen CMR yhdisteen emissio [mg/m <sup>3</sup> ]	< 0,001		≤ 0,001	< 0,001
Aistinvarainen arviointi	+ 0,9		≥ 0,0	

\*= Formaldehydi

Tuotteiden päästöjen katsotaan olevan sellaiset, että sitä voidaan käyttää RTS-Sertifioiduissa kohteissa; LEED ja BREEAM tapauskohtaisesti.